Instrucciones de uso:
Nacera® Classic Liquid

Aplicación

Introducción:
Por favor lea estas instrucciones detenidamente antes de empezar a utilizar Nacera® Classic Liquid. Contienen información importante para su uso correcto así como para la seguridad del paciente y del usuario. Nacera® Classic Liquid se fabrica y prueba de acuerdo con los más altos estándares de calidad. Para obtener la misma alta calidad en sus restauraciones dentales, se deben seguir estrictamente estas instrucciones.

Instrucciones de seguridad:
Recomendamos emplear un equipamiento personal de seguridad, en especial gafas de seguridad y guantes protectores, que deberán ser usados durante la manipulación de los líquidos. Existe riesgo para la salud! Es perjudicial ingerirlo. Puede causar daños severos a la piel y a los ojos. Puede causar irritación en las vías respiratorias. Evite aspirar polvo / humo / gas / vapor / niebla / spray. En caso de que se produzca contacto con los ojos: enjuagar el ojo afectado durante algunos minutos con agua. Si lleva lentes de contacto y es factible quitarlas, hágalo. Continúe enjuagando. Estos líquidos no son adecuados para su ingesta. No deben eliminarse tirándolos a la basura normal o por el desagüe. Encontrará más instrucciones en la Hoja de Datos de Seguridad.

Almacenamiento y caducidad:
La fecha de caducidad y el número de lote se encuentran impresos en los envases originales. Nacera® Classic Liquid se debe almacenar en un lugar seco, en su envase original. La temperatura de almacenamiento ideal se encuentra entre los 5º y los 30 ºC. Los líquidos se deben proteger de la radiación solar directa.

Nacera® Classic Liquid caduca a los 24 meses con los envases cerrados. Una vez abiertos, se deben usar antes de los 12 meses desde la apertura. Agitar siempre antes de usar!

Indicaciones y uso previsto:
Nacera® Classic Liquid es una solución colorante, para dióxido de zirconio ("zirconia") blanco presinterizado, en especial para Nacera® Pearl 1. Para crear detalles y tonos especiales, también se pueden emplear en zirconia precoloreada, como por ejemplo Nacera® Multishade o Nacera® Pearl Shaded. Tenga en cuenta que sólo podrá añadir tonos más oscuros que la coloración base de la zirconia precoloreada.

Aplicación:
Antes de comenzar la tinción con Nacera® Classic Liquid, remueva todo el polvo de zirconia de las estructuras con un pincel o con aire comprimido. Asegúrese que no haya trazas de partículas metálicas en las restauraciones que va a tintar. Emplee únicamente pinzas plásticas para la tinción. Para evitar contaminaciones de los líquidos Nacera® Classic Liquid emplee pinceles libres de metal. Agitar siempre antes de usar.

Pre-secado:
Después de la tinción con Nacera® Classic Liquid, la zirconia presinterizada debe ser secada para evitar la formación de manchas (homogenización) y para reducir el riesgo de cracks o fisuras en estructuras grandes (restauraciones más grandes retendrán más líquido, lo que requerirá un período de secado más largo).

Equipamiento adecuado para el secado: deshidratadores, mini-hornos.

⚠ No emplear lámparas IR o de polimerización. Las lámparas IR o de polimerización no permiten alcanzar la temperatura recomendada de secado. Por tanto si eventualmente se emplearan lámparas de este tipo, se deberá prolongar el proceso de secado.

Sinterizado:
Al emplear Nacera® Classic Liquid, sinterice siempre las estructuras con los ciclos indicados en las instrucciones correspondientes de Nacera® Pearl.

⚠ Atención:
Para evitar pérdidas de translucencia, no sinterice en una misma placa de sinterización zirconia opaca 3Y-TZP con zirconia altamente translúcida (3Y-TZP y 5Y-TZP/6Y-TZP cúbica). La placa con las microperlas debe emplearse únicamente para zirconia translúcida, no para zirconia opaca. Zirconia 3Y-TZP-A and 3Y-TZP se pueden sinterizar en un mismo proceso, pero han de estar en placas separadas, apiladas.

Explicación de símbolos

Símbolos	Explicación
REF	Referencia Nº
LOT	Lote
	Fabricante
	Consultar las instrucciones de uso
	Fecha de fabricación
	Irritante / corrosivo
Rx Only	Las leyes federales de EE.UU. prohíben la venta de este producto por o a través de un odontólogo

Fabricado por: DOCERAM Medical Ceramics GmbH
Hesslingsweg 65 - 67 | D-44309 Dortmund / Germany
info@doceram-medical.com | www.doceram-medical.com

CE 0044

Issue: 12/2016 1910300022

Instrucciones de uso:
Nacera® Classic Liquid

Tinción de Zirconia pre-sinterizada

Técnica de pincel – anteriores

ATENCIÓN.: UTILIZAR ÚNICAMENTE PINCELES LIBRES DE METAL!

1	Body			
2	Body			
3	Body			
4 ⚠	Effect Blue	o		
5 ⚠	Effect Grey			
6 ⚠	Effect Orange + Brown	Según sea necesario		
7	Secado	15 - 45 Min.		
⚠	Antes de cada cambio de color, lavar el pincel con el diluyente y secarlo con papel absorbente			

¿Prefiere ver un tutorial? Visite nuestro canal de Youtube. Escanee este código QR que le llevará directamente al video con las instrucciones de aplicación o busque "Nacera Inside".

Si prefiere otro idioma, escanee el código QR siguiente o visite doceram-medical.com/en/downloads

Fabricado por: DOCERAM Medical Ceramics GmbH
Hesslingsweg 65 - 67 | D-44309 Dortmund / Germany
info@doceram-medical.com | www.doceram-medical.com

CE 0044

Issue: 12/2016 1910300022

Instrucciones de uso:
Nacera® Classic Liquid

Tinción de Zirconia pre-sinterizada

Técnica de pincel – posteriores

ATENCIÓN.: UTILIZAR ÚNICAMENTE PINCELES LIBRES DE METAL!

1				
2				
3				
4 ⚠		o		
5 ⚠				
6 ⚠		Según sea necesario		
7	Secado	15 - 45 Min.		
⚠	Antes de cada cambio de color, lavar el pincel con el diluyente y secarlo con papel absorbente			

¿Prefiere ver un tutorial? Visite nuestro canal de Youtube. Escanee este código QR que le llevará directamente al video con las instrucciones de aplicación o busque "Nacera Inside".

Si prefiere otro idioma, escanee el código QR siguiente o visite doceram-medical.com/en/downloads

Fabricado por: DOCERAM Medical Ceramics GmbH
Hesslingsweg 65 - 67 | D-44309 Dortmund / Germany
info@doceram-medical.com | www.doceram-medical.com

CE 0044

Issue: 12/2016 1910300022

Instrucciones de uso:
Nacera® Classic Liquid

Tinción de Zirconia pre-sinterizada

Técnica de Inmersión



Pónticos

Cuando se usa la técnica de inmersión, los pónticos y otras áreas grandes de zirconia tendrán un croma más intenso. Aplique el Nacera® Classic Liquid Balancer ligeramente con una pincelada, antes de sumergirlo en el Nacera® Classic Liquid Body. ¿Porqué esto? Cuando se sumergen puentes y grandes cantidades de zirconia, esta absorberá una mayor cantidad de pigmentos, Nacera® Classic Liquid Balancer saturará estas zonas creando un croma balanceado entre los pónticos y los pilares.

Incisal y Oclusal

Aplique Nacera® Classic Liquid Enamel en las zonas incisales y en los bordes antes de sumergirlo en Nacera® Classic Liquid Body. Use la técnica de pincel para aplicar una o dos veces Enamel en el tercio incisal o sumerja únicamente la zona incisal u oclusal durante 10 segundos en Nacera® Classic Liquid Enamel.

Uso de Enamel II y Enamel I

Use Nacera® Classic Liquid Enamel II para los colores Vita A4, C4 y D4. Para todos los demás colores de la escala Vita emplee Nacera® Classic Liquid Enamel I.

¿Prefiere ver un tutorial? Visite nuestro canal de Youtube. Escanee este código QR que le llevará directamente al video con las instrucciones de aplicación o busque "Nacera Inside".

Si prefiere otro idioma, escanee el código QR siguiente o visite doceram-medical.com/en/downloads

Fabricado por: DOCERAM Medical Ceramics GmbH
Hesslingsweg 65 - 67 | D-44309 Dortmund / Germany
info@doceram-medical.com | www.doceram-medical.com

CE 0044

Issue: 12/2016 1910300022