

Achtung! Vorbereitungs- und Gusswachs, selbstklebend.

Wachs nicht vor dem Adaptieren erhitzen. Zum Beschneiden kein heißes Wachs-
messer nehmen. Dieses Guss- und Vorbereitungs-wachs hat auf einer Seite eine
selbstklebende Schicht. Die Klebewirkung erhöht sich mit verstärktem Anpress-
druck. Wachs mit leichtem Fingerdruck auflegen, beschneiden und Reste
entfernen. Anschließend das am Modell verbleibende Wachs etwas stärker
adaptieren, um beste Klebewirkung zu erzielen.

Note: Preparation and casting wax, adhesive.

Do not heat wax prior to adaptation. It is not necessary to use heated
instruments for trimming. This casting wax has a pressure sensitive adhesive on
one side. The adhesiveness increases as more pressure is applied. Place the wax
with a reasonable amount of finger pressure, trim and remove excess. Apply
additional pressure to the wax remaining on the model for positive adhesion.

Attention: Cire de préparation, autocollante.

Ne pas chauffer la cire avant l'adaptation. Ne pas utiliser de couteau chaud pour
la couper. Cette cire de coulée est autocollante sur un côté. Une pression accrue
augmente son adhérence. Appliquer la cire avec une légère pression du doigt,
couper et éliminer les excédents. Ensuite, appliquer une pression plus forte sur la
cire restant sur le modèle, afin d'obtenir une adhérence optimale.

Atencion: Cera para colados, autoadhesiva.

No calentar la cera antes de su adaptación. No usar cuchillo caliente para
cortarla. Esta cera para colados y rebasados tiene una capa engomada por
un lado. Con la presión se aumenta su adherencia. Adaptar la cera con una
ligera presión del dedo, recortar y quitar los restos. Seguidamente adaptar
al modelo la cera montada para conseguir una adherencia perfecta.