

rema[®] 



Los revestimientos para esqueléticos.



Rápido ...



... flexible y preciso.

El perfecto revestimiento de utilización universal.

En su utilización rema[®] dynamic S es especialmente flexible y sencillo de trabajar. La alta estabilidad de los cantos, las superficies sumamente lisas, así como la ajustada expansión proporcionan un excelente ajuste, también con estructuras complicadas.

- Flexibilidad total en cuanto al precalentamiento
 - procedimiento rápido (speed)
 - precalentamiento rápido reducido a partir de 600 °C
 - precalentamiento convencional
- Muy indicado también para prótesis combinada
 - alta precisión de ajuste, incluso en caso de estructuras complejas
- Aplicación universal para todos los procesos de duplicado
 - muy buen comportamiento de duplicado con silicona y gel
- Excelente precisión de ajuste
 - alta estabilidad de cantos y lisura



rema[®] dynamic S

Tiempo útil de empleo	3-4 min
Precalentamiento	Precalentamiento constante, Parte de funcionamiento rápido (speed), Funcionamiento rápido (speed)
Temperatura de precalentamiento	900-950 °C
Resistencia a la presión	12 MPa
Color	verde

Revestimiento	
20 kg (112 x 180 g)	REF 105-600-50
20 kg (40 x 500 g)	REF 105-610-50
20 kg (8 x 2,5 kg)	REF 105-610-85
8 kg (16 x 500 g)	REF 105-609-50
Líquido de mezcla	
1 l Estándar	REF 105-620-50
1 l Speed	REF 105-623-50

Excelentes resultados para satisfacer las más altas exigencias del laboratorio.

Con el rema[®] Exakt F los departamentos de investigación y desarrollo de Dentaureum han logrado mejorar aún más el clásico y acreditado revestimiento „rema[®] Exakt“. Gracias a la nueva granulación más fina es ahora este revestimiento aún más atractivo, convenciendo por sus óptimas propiedades de elaboración y por su ajuste de precisión. Se ha optimizado la fórmula de preparación acreditada millones de veces.

- Desarrollo ulterior del revestimiento clásico rema[®] Exakt
 - se ha optimizado la acreditada fórmula mediante un grano más fino
- Elaboración muy fácil y agradable
 - consistencia agradable
 - suficiente tiempo de elaboración
- Muy buena precisión de ajuste
 - colados de ajuste perfecto en todos los ámbitos
- Comportamiento de desmuflado especialmente bueno
 - desmuflado muy suave y chorreado fácil



rema[®] Exakt F

Tiempo útil de empleo	3-4 min
Precalentamiento	Precalentamiento constante, Precalentamiento con detención de la temperatura
Temperatura de precalentamiento	950-1.000 °C
Resistencia a la presión	10-14 MPa
Color	rosa

Revestimiento	
20 kg (50 x 400 g)	REF 105-020-50
20 kg (100 x 200 g)	REF 105-021-50
8 kg (20 x 400 g)	REF 105-008-50
Líquido de mezcla	
1 l	REF 105-501-00

Grupo Dentaurem

Alemania | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
y en más de 130 países a nivel mundial.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

➔ Descubra nuestros productos y servicios en www.dentaurum.de

Fecha de la información: 02/14

Reservado el derecho de modificación



www.dentaurum.de

D
DENTAURUM